

# DATASHEET

## Bamdura Dragline schotten / Rijplaten

---

### *Technische specificaties*

**Toestand in verpakking:** Geen harde klonten na roeren.

**Uiterlijk van de coating:** Glad en glanzend oppervlak.

### *Droogtijden*

**Stofdroog:**  $\leq 30$  minuten.

**Volledig droog (belastbaar):**  $\leq 2$  uur.

### *Mechanische eigenschappen*

**Potloodhardheid:**  $\geq 2H$ .

**Slijtvastheid (750 g / 500 r):**  $\leq 0,05$  g verlies.

**Hechttreksterkte (standaard condities):**  $\geq 2,0$  MPa.

**Hechttreksterkte (na onderdompeling in water):**  $\geq 2,0$  MPa.

### *Slagvastheid*

**Lichte belasting (500 g stalen kogel):** Geen scheurvorming, geen afbladdering.

**Zware belasting (1000 g stalen kogel):** Geen scheurvorming, geen afbladdering.

### *Antislip-eigenschappen*

**Droge wrijvingscoëfficiënt:**  $\geq 0,5$ .

### *Chemische bestendigheid*

**Waterbestendigheid (168 uur):** Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

**Oliebestendigheid (120# oplosmiddelbenzine, 168 uur):** Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

**Alkalibestendigheid (20% NaOH, 72 uur):** Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

**Zuurbestendigheid (10% H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>, 48 uur):** Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

## ***Prestatie-opties***

UV-bestendige antislip toplaag.

Kleurvarianten volgens OHS&E-normen.;