

DATASHEET

Draglineschotten

Technische specificaties

Toestand in verpakking: Geen harde klonten na roeren.

Uiterlijk van de coating: Glad en glanzend oppervlak.

Droogtijden

Stofdroog: ≤ 30 minuten.

Volledig droog (belastbaar): ≤ 2 uur.

Mechanische eigenschappen

Potloodhardheid: $\geq 2H$.

Slijtvastheid (750 g / 500 r): $\leq 0,05$ g verlies.

Hechttreksterkte (standaard condities): $\geq 2,0$ MPa.

Hechttreksterkte (na onderdompeling in water): $\geq 2,0$ MPa.

Slagvastheid

Lichte belasting (500 g stalen kogel): Geen scheurvorming, geen afbladdering.

Zware belasting (1000 g stalen kogel): Geen scheurvorming, geen afbladdering.

Antislip-eigenschappen

Droge wrijvingscoëfficiënt: $\geq 0,5$.

Chemische bestendigheid

Waterbestendigheid (168 uur): Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

Oliebestendigheid (120# oplosmiddelbenzine, 168 uur): Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

Alkalibestendigheid (20% NaOH, 72 uur): Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

Zuurbestendigheid (10% H₂SO₄, 48 uur): Geen blaasvorming of afbladdering. Lichte verkleuring toegestaan.

Prestatie-opties

UV-bestendige antislip toplaag.

Kleurvarianten volgens OHS&E-normen.;